

«Утверждаю»

Проректор,
проф., д.т.н.

Филонов М. Р.

15.07.2015



Заключение № 033/15-503

**«Исследование коррозионной стойкости и долговечности
материалов, применяемых в навесных фасадных
системах «DoksAl»**

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Научный руководитель,
заведующий кафедрой защиты
металлов и технологии поверхности,
проф., д.т.н.

Дуб Алексей Владимирович

Ответственный исполнитель

Волкова Ольга Владимировна

Исполнители:

зав. лабораторией ЗМиТП

Обухова Татьяна Анатольевна

научный сотрудник

Ковалев Александр Федорович

научный сотрудник

Шевейко Ольга Владимировна

инженер, к.х.н.

Сафонов Иван Александрович

Заявитель	ООО «ДОКСАЛ-ПРОЕКТ»
Основание для проведения испытаний	Договор № 033/15-503 от июнь 2015
Дата проведения испытаний	начало 05 июня 2015 г. окончание 05 июля 2015 г
Задачи испытаний	Проверить качество и дать оценку коррозионного состояния материалов навесных фасадных систем (НФС) «DoksAl» при воздействии сред разной степени агрессивности
Описание элементов системы	Детали систем «DoksAl», согласно спецификациям элементов из альбома технических решений, изготовлены из: <ul style="list-style-type: none">- алюминиевых сплавов (направляющие, кронштейны, заклепки);- коррозионностойких сталей (кляммеры, заклепки, самонарезающие винты);- низкоуглеродистой стали с дополнительной антикоррозионной защитой (анкерные болты).
Результаты исследований	Заключение № 033/15-503



Для анализа материалов, применяемых для изготовления навесных фасадных систем (НФС) "DoksAl", на предмет оценки коррозионной стойкости были использованы следующие материалы и документы:

1. Альбомы технических решений конструкций навесных фасадных систем с воздушным зазором "DoksAl":
 - 1.1. Конструкции **DVF-11** – для облицовки плитами из керамогранита с видимым креплением.
 - 1.2. Конструкции **DVF-21** – для облицовки металлокомпозитными кассетами со скрытым креплением.
 - 1.3. Конструкции **DVF-31** – для облицовки керамогранитными, натурально-гранитными, агломератно-гранитными и керамическими плитами (терракота) со скрытым креплением.
 - 1.4. Конструкции **DVF-31(2)** – для облицовки фиброкерамическими и асбестоцементными панелями, HPL-панелями, фасадными панелями из минеральной (каменной) ваты с видимым и скрытым креплением.
 - 1.5. Конструкции **DF-01** – крепление к сэндвич-панелям.
2. ГОСТ 22233-2001 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия.
3. ГОСТ 4986-79 «Лента холоднокатаная из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали. Технические условия».
4. ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды".
5. ГОСТ 9.039-74 «Коррозионная агрессивность атмосферы».
6. Свод правил СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» (актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85).

Цель работы: определить коррозионную стойкость и долговечность навесной фасадной системы «DoksAl» (типы систем представлены в табл.1) в условиях неагрессивных, слабо и среднеагрессивных сред.



Таблица 1.

<ul style="list-style-type: none"> Конструкция DVF-11 с облицовкой плитами из керамогранита с видимым креплением <p>Кронштейны, удлинители кронштейнов, направляющие, закладные, соединители из алюминиевых сплавов 6060T6 (T66); 6063T6 (T66) Кляммеры из коррозионностойких сталей 08Х18Н10 (AISI 304), 12(08)Х18Н10Т (AISI 321), 12Х15Г9НД (AISI 201), AISI 430. Заклепки из алюминиевого сплава с сердечником из коррозионностойкой стали. Заклепки, винты самонарезающие из коррозионностойкой стали A2/A2. Анкеры, фасадные дюбели.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Конструкция DVF-21 с облицовкой металлокомпозитными кассетами <p>Кронштейны, удлинители кронштейнов, направляющие, салазки, зацепы, икли, закладные, соединители из алюминиевых сплавов 6060T6 (T66); 6063T6 (T66) Заклепки из алюминиевого сплава с сердечником из коррозионностойкой стали. Заклепки, винты самонарезающие из коррозионностойкой стали A2/A2. Анкеры, фасадные дюбели.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Конструкция DVF-31 с облицовкой керамогранитными, натурально-гранитными, агломератно-гранитными и керамическими плитами (терракота) со скрытым креплением <p>Кронштейны, удлинители кронштейнов, направляющие, закладные, соединители, кляммеры, аграфы из алюминиевых сплавов 6060T6 (T66); 6063T6 (T66). Кляммеры из коррозионностойких сталей 08Х18Н10 (AISI 304), 12(08)Х18Н10Т (AISI 321). Заклепки из алюминиевого сплава с сердечником из коррозионностойкой стали. Заклепки, винты самонарезающие из коррозионностойкой стали A2/A2. Анкеры, фасадные дюбели.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Конструкция DVF-31(2) с облицовкой фиброцементными, асбестоцементными панелями, HPL-панелями, фасадными панелями из минеральной (каменной) ваты <p>Кронштейны, комплектующие профили, аграфы, соединители, закладные из алюминиевых сплавов 6060T6 (T66); 6063T6 (T66). Заклепки из алюминиевого сплава с сердечником из коррозионностойкой стали. Заклепки, винты самонарезающие из коррозионностойкой стали A2/A2. Анкеры, фасадные дюбели.</p>

Настоящее Заключение составлено на основании результатов лабораторных и натуральных испытаний, проведенных на кафедре «Защиты металлов и технологии поверхности», по проверке устойчивости к атмосферной коррозии деталей, изготовленных из алюминиевых сплавов 6060T6 (T66) и 6063T6 (T66), коррозионностойких и оцинкованных сталей.

Результаты исследования

В соответствии с данными, представленными в технической документации, исследуемые фасадные системы «DoksAl» предназначены для решения комплекс-



ных задач по облицовке и утеплению наружных стен зданий и сооружений различного назначения.

Эксплуатация исследуемых фасадных систем предполагается в различных климатических зонах, в том числе г. Москве и г. Санкт-Петербурге. Для анализа коррозионной стойкости принято исполнение деталей, работающих в условиях умеренного климата под навесом, в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» при воздействии воздушных слабо- и среднеагрессивных сред в соответствии с СП 28.13330.2012. Тип атмосферы определяется по концентрации диоксида серы и хлоридов (табл.2).

Таблица 2. Содержание в атмосфере коррозионно-активных агентов

Тип атмосферы		Содержание коррозионно-активных компонентов
Обозначение	Наименование	
I	Условно-чистая	Диоксид серы не более 0,025 мг/м ³ Хлориды менее 0,3 мг/м ² сут
II	Промышленная	Диоксид серы от 0,025 до 0,31 мг/м ³ Хлориды менее 0,3 мг/м ² сут
III	Морская	Диоксид серы не более 0,025 мг/м ³ Хлориды от 30 до 300 мг/м ² сут
IV	Приморско-промышленная	Диоксид серы от 0,025 до 0,31 мг/м ³ Хлориды от 0,3 до 30 мг/м ² сут

Основные узлы подконструкций системы "DoksAl" (табл.1, рис.1) состоят из:

- Кронштейнов, направляющих и элементов, согласно спецификациям из альбома технических решений, изготовленных из алюминиевых сплавов 6060T6 и 6063T6 (состав сплавов по ГОСТ 22233-2001 приведен в табл.3).

Таблица 3.

Химический состав алюминиевых сплавов EN 6060 и EN 6063

Элемент	Алюминиевый сплав EN 6060	Алюминиевый сплав EN 6063
Al	Основа	Основа
Fe	0.1 - 0.3	0.15 - 0.35
Si	0.3 - 0.6	0.3 - 0.6
Mg	0.35 - 0.6	0.6 - 0.9
Mn	< 0.1	< 0.1
Ti	< 0.1	< 0.1
Cu	< 0.1	< 0.1
Zn	< 0.15	< 0.15
Cr	<0,05	<0,05

2. Кляммеров (для системы DVF-11) из коррозионностойких сталей AISI 321 (08X18H10T и 12X18H10T); AISI 304 (08X18H9 и 08X18H10), AISI 201 (12X15Г9НД), AISI 430 (12X17).

3. Крепежных элементов:

- заклепок из алюминиевых сплавов и коррозионностойкой стали A2;
- самонарезающих винтов из коррозионностойкой стали A2;
- анкерных дюбелей (для крепления кронштейнов) из низкоуглеродистых сталей с дополнительными антикоррозионными покрытиями и коррозионностойкой (A2) стали.




Рис.1. Общий вид узлов крепления навесных фасадных систем DVF-11 (а) и DVF-21 (б)

Экспертиза технических решений по антикоррозионной защите металлических элементов фасадной системы проведена в соответствии со Сводом правил СП 28.13330.2012 (СНиП 2.03.11-85).

Кронштейны и направляющие (рис.2 а, б, в) изготовлены из алюминиевых сплавов EN 6060T6 (T66) и EN 6063T6 (T66) (ГОСТ 22233-2001) закаленных и состаренных, что соответствует рекомендациям СНиП 2.03.06-85 «Алюминиевые конструкции». Несмотря на то, что алюминий является сильно электроотрицательным металлом ($E_{\text{равн}} = -1,67 \text{ В}$), он достаточно устойчив в городских атмосферах с пониженным содержанием хлоридов вследствие большой склонности к пассивации.

рованию. Кроме того, в состав исследуемого сплава входит магний, который увеличивает защитный эффект пассивации поверхности, тем самым повышая коррозионную стойкость деталей.




Рис. 2 Внешний вид элементов несущих конструкций систем DoksAl

Коррозионная стойкость алюминиевых сплавов определяется преимущественно локальной коррозией, которая в зависимости от структуры развивается избирательно по границам зерен, вдоль интерметаллических фаз и т.п. Как показали длительные испытания, независимо от характера распространения коррозии ее скорость для алюминиевых сплавов уменьшается во времени, что обусловлено образованием продуктов коррозии, которые препятствуют взаимодействию участков металла, подвергнутого коррозии, с агрессивной средой.

Эксплуатация исследуемой фасадной системы предполагается в средах слабой агрессивности в соответствии с СП 28.13330.2012 в условиях умеренного и холодного климата по ГОСТ 15150-69, в частности, применительно к условиям г. Москвы.

Исследуемые алюминиевые сплавы 6060T6 и 6063T6 в вышеуказанной среде является коррозионностойким материалом, который не склонен к локальным видам коррозии, таким как межкристаллитная (МКК) и расслаивающая. Однако, в атмосферных условиях алюминиевые сплавы подвергаются не только поверхностной (общей), но и точечной коррозии (рис. 3).

Точечные повреждения невелики по размерам, а скорость их развития может тормозиться со временем настолько, что становится близкой к нулю. Вышеуказанный тип коррозии является частным характерным для начальной стадии процесса явлением, когда значительная часть поверхности находится в пассивном состоя-

ния. Такое состояние обычно реализуется при эксплуатации алюминия в атмосферных условиях.




Рис.3. Состояние материала алюминиевых деталей после испытаний в камере влажности.

Анализ характера и глубины повреждений материала деталей свидетельствует о том, что средняя (за время эксплуатации) общая скорость коррозии алюминиевых сплавов 6060 и 6063 составляет не более 0,05 мкм/год.

Таким образом, алюминиевые сплавы 6060T6 (T66) и 6063T6 (T66) в средах слабой агрессивности устойчивы к общей и локальным видам коррозии и могут эксплуатироваться в составе подконструкций НФС в течение не менее 50 лет без дополнительных мер противокоррозионной защиты.

Эксплуатация исследуемой фасадной системы предполагается в средах средней агрессивности в соответствии с СП 28.13330.2012 во влажном умеренном климате, в частности, применительно к условиям г. Санкт-Петербурга при средней продолжительности увлажнения поверхности до 3000-4000 ч/год и воздействии агрессивных газов с пониженной концентрацией хлоридов.

В камере сернистого газа (рис.4), имитирующей среднеагрессивную среду, в материале алюминиевых деталей выявлена равномерно-язвенная коррозия, причем повреждения репассивированы (имеют окружную форму) и, как следствие, не провоцируют развитие МКК.

Применение алюминиевых сплавов в контакте с оцинкованной и коррозионностойкой сталими в средах слабой агрессивности не требует специальных мер, исключающих контактную коррозию.




Рис.4 Состояние материала алюминиевых деталей после испытаний в камере сернистого газа.

Скорость коррозии исследуемых алюминиевых сплавов в городских средах средней агрессивности, в частности, применительно к условиям г. Санкт-Петербурга, составляет 0,07-0,1 мкм/год, следовательно, для исследуемых фасадных систем допустимо рекомендовать безремонтный срок службы в городской промышленной среде средней агрессивности не менее 50 лет.

Эксплуатация исследуемых систем предполагается в умеренном теплом влажном климате с мягкой зимой при повышенном содержании хлоридов (тип атмосферы III). Как показали проведенные исследования, в приморских средах (при повышенном содержании хлоридов) алюминиевые сплавы 6060T6 с содержанием железа менее 0,3 % не склонны к межкристаллитной коррозии в хлоридсодержащих средах. После испытаний на склонность к МКК в материале деталей выявлены отдельные язвенные повреждения глубиной не более 10 мкм.

Сплавы 6063T6 склонны к питтинговой коррозии (рис.3), механизм которой заключается в нарушении пассивного состояния при достижении потенциала пробоя в отдельных точках. Питтинговая коррозия является наиболее распространенным видом коррозионных повреждений в хлоридсодержащих средах. Она особенно опасна, когда начинает развиваться по границам зерен и переходит в межкристаллитную, которая наиболее значительно ухудшает прочностные характеристики алю-

миниевых сплавов. Развитие коррозии в глубину металла имеет сложный характер, что связано с изменением путей ее распространения. На первой стадии при преимущественно транскристаллитном развитии, т.е. по тоннельно-кристаллографическим путям, скорость продвижения относительно невелика. При переходе к межграницному механизму скорость коррозии резко возрастает.




Рис.3. Состояние материала алюминиевых деталей из сплава 6063Т6 в зоне контакта с коррозионностойкой сталью после испытаний в камере соляного тумана.

Непосредственный контакт алюминиевого сплава с коррозионностойкой сталью в среднеагрессивной среде может спровоцировать начало межкристаллитной коррозии на локальных «контактных» участках. Наиболее уязвимыми участками подконструкции следует считать соединение алюминиевой направляющей и кляммера из коррозионностойкой стали. В случае нарушения влажностного режима внутри подконструкции (появление конденсата) поверхность участка направляющей под кляммером может корродировать более интенсивно по сравнению с остальной поверхностью профиля. Следовательно, для длительной эксплуатации подобной комбинации материалов в средах средней агрессивности для предотвращения коррозионного повреждения алюминиевого сплава следует рекомендовать

изоляцию профиля и кляммера в месте сопряжения путем окрашивания последнего.


Контакт алюминиевый сплав - коррозионностойкая сталь с минераловатным или стекловатным утеплителем в условиях конденсации влаги создает дополнительную коррозионно-агрессивную среду, что вызывает местное повреждение алюминиевых сплавов, усиление коррозийных процессов и соответственно уменьшению срока эксплуатации системы в целом. Следовательно, в местах крепления сборных алюминиевых кронштейнов, находящихся в зоне утеплителя, заклёпками из коррозионостойкой стали (рис. 2 б - сборный кронштейн), для обеспечения указанных в выводах сроков эксплуатации системы необходимо либо применение заклёпок из алюминиевых сплавов, либо проведение дополнительных мер по изоляции вышеуказанного контакта посредством анодирования или окраски алюминиевых деталей.

В приморских средах исследуемые алюминиевые сплавы устойчивы к общей, но чувствительны к локальным видам коррозии, следовательно, безремонтный срок службы анализируемой фасадной системы в городских приморских средах средней агрессивности составит порядка 40 лет для сплава 6060Т6 и 30 лет для сплава 6063Т6. Для обеспечения максимально длительной не менее 50 лет безаварийной эксплуатации в вышеуказанных средах навесных фасадных систем, изготовленных из алюминиевых сплавов, рекомендуется использование дополнительных мер противокоррозионной защиты в виде как анодных, так и атмосферостойких полимерных покрытий, соответствующих требованиям ГОСТ 52146-2003, в частности, покрытия полиэстр, порошковое и т.д.

Кляммеры. В соответствии с альбомом технических решений для изготовления кляммеров в системе DVF-11 используется коррозионностойкая сталь по ГОСТ 4986-79. Для длительной эксплуатации системы рекомендуется применение кляммеров, изготовленных из сталей аустенитного класса, таких как 08Х18Н10 (AISI 304, AISI 304L), 12Х18Н10Т (AISI 321), 12Х15Г9НД (AISI 201).

Вышеуказанные стали относятся к классу коррозионностойких аустенитных сталей. Стали после закалки имеют однородное строение аустенита. Однако, при изготовлении деталей сталь подвергается деформации при механической обработке, что приводит к частичному фазовому превращению γ -аустенита в мартенсит и

стр. 12 из 14




рассматриваемые стали могут иметь двухфазную аустенитно-мартенситную структуру, вследствие чего при конденсации влаги в них могут происходить процессы электрохимической коррозии за счет работы микрогальванических элементов, что объясняет появление следов ржавчины на срезах деталей.

При применении ферритных сталей типа AISI 430 с целью повышения коррозионной стойкости на наружную поверхность кляммеров, со стороны подконструкции фасада, рекомендуется наносить защитное покрытие.

Заклепки, применяемые для соединения направляющих и кронштейнов, должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов типа АМГ или других марок, разрешенных СНиП 2.03.06-86, в том числе с сердечником из коррозионностойких сталей. При оценке длительности эксплуатации заклепочного соединения следует учитывать лишь скорость коррозии материала заклепки, так как из-за значительной разницы в толщине стенок гильзы заклепки (до 0,5 мм) и алюминиевой пластины (3-5 мм) гильза разрушится быстрее, чем более толстостенная деталь. В слабоагрессивных средах контакт между алюминиевыми сплавами различного состава вполне допустим, следовательно, применение заклепок из алюминиевых сплавов типа АМГ для крепления направляющих и кронштейнов из сплавов типа 6060Т6, 6063Т6 в исследуемых конструкциях не приведет к возникновению контактной коррозии между ними. Материал сердечника - коррозионностойкая сталь не оказывает влияния на коррозионные процессы в материале гильзы (алюминиевого сплава) заклепки, что связано с практическим отсутствием коррозионной среды в зоне контакта гильза-сердечник.

Элементы крепления. В соответствии с проектной документацией для изготовления крепежных элементов используются коррозионностойкие стали А2 (болты, гайки, шайбы, заклепки, анкерные болты) или А4 (анкерные болты) по ГОСТ 5632-72. В средах слабой и средней степени агрессивности в системе возможно использование анкерных болтов, изготовленных из углеродистой стали с дополнительными антикоррозионными покрытиями, рекомендованными ФЦС.

Таким образом, с учетом проведенных исследований и требований СП 28.13330.2012 (СНиП 2.03.11-85) рекомендуется применять алюминиевые сплавы 6060Т6 (Т66) и 6063Т6 (Т66) без дополнительных мер противокоррозионной защиты



для изготовления несущих конструкций НФС «DoksAl» для эксплуатации в средах слабой и средней агрессивности.

Выводы

1. В результате проведенных исследований, оценки качества и скорости коррозии материалов элементов навесных фасадных систем «DoksAl» установлено, что системы относительно устойчивы к атмосферной коррозии и могут эксплуатироваться:

- в условиях слабо- и среднеагрессивных (при повышенной влажности и(или) содержании сернистого газа) сред сроком не менее 50 лет;
- приморской городской среды средней агрессивности (при повышенной влажности и содержании хлоридов) сроком порядка 40 лет – для сплава 6060Т6 (Т66) и порядка 30 лет – для сплава 6063Т6 (Т66).

2. Для увеличения долговечности алюминиевых деталей подконструкции навесных фасадных систем «DoksAl» при эксплуатации в приморских городских средах рекомендуется дополнительная защита алюминиевых элементов противокоррозионными анодными или полимерными покрытиями, применение которых увеличит срок службы системы на 15-25 лет.

3. После вышеуказанных сроков необходимо предусмотреть возможность периодических осмотров несущей конструкции с целью оценки коррозионного состояния материалов для дальнейшей эксплуатации системы.

Отв. исп. Волкова О.В., научный сотрудник
каф. ЗМиТП
Тел.: 8(495) 951-22-34
e-mail: mail@expertcorr.misis.ru

