

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail:nsopb@nsopb.ru

НЕЗАВИСИМАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ
ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»
(НИЛ ПВБ)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник НИЛ ПВБ
ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»

В. Б. Смирнов

«25» апреля 2017 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИЯХ № 0448/ДС
для подтверждения соответствия продукции
ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ФОРМЕ СЕРТИФИКАЦИИ

*Плита фасадная хризотилцементная плоская с декоративным
покрытием силикатной краской ФЦП ФАСАД-КОЛОР 1570x1200x8
ТУ 5894-005-14838770-2016*

Москва 2017 г.



6.2 Результаты экспериментального определения горючести краски силикатной представлены в таблице 3.

Таблица 3. Результаты испытаний на горючесть краски силикатной

Номер опыта	Масса образца, г			Показания термопар, град С									Время горения, t _г
	m _н	m _к	Δm%	в печи			на поверхности			внутри образца			
				T _{пм}	T _{пк}	T _{пш}	T _{пом}	T _{пок}	T _{по}	T _{цм}	T _{цк}	T _{цо}	
1	89,6	56,9	36	785	780	5	789	785	4	796	775	21	5
2	88,3	54,7	38	781	777	4	785	779	6	791	771	20	7
3	88,9	55,8	37	779	772	7	791	786	5	793	770	23	8
4	88,1	55,7	37	788	783	5	786	780	6	788	766	22	6
5	87,6	54,3	38	783	776	7	793	787	6	785	764	21	8
Среднее арифмети- ческое значение			37	783	778	6	789	783	5	791	769	21	7

Примечание – Из отобранных по Акту отбора образцов изготавливался отверждённый слой краски силикатной толщиной 4 мм из которого изготавливались пять образцов цилиндрической формы высотой 50 мм и диаметром 45 мм, каждый из которых состоял из 13 слоёв отверждённого слоя плотно соединённых стальной проволокой толщиной 0,3 мм.

Условия проведения испытаний: температура – 21 °С, атм. давление – 100,6 кПа, отн. влажность – 59 %.

6.3 Испытания образца материала по п. 6 проводились в период с 10.04.2017 г. по 25.04.2017 г.

7 Выводы

Образец плиты хризотилцементной из плиты фасадной хризотилцементной плоской с декоративным покрытием силикатной краской ФЦП ФАСАД-КОЛОР 1570x1200x8 ТУ 5894-005-14838770-2016 относится к **негорючим (НГ)** материалам по ФЗ 123-ФЗ (глава 3, статья 13) при испытаниях по ГОСТ 30244-94.

Образец краски силикатной марки "Italica facade silicato" из плиты фасадной хризотилцементной плоской с декоративным покрытием силикатной краской ФЦП ФАСАД-КОЛОР 1570x1200x8 ТУ 5894-005-14838770-2016 относится к **негорючим (НГ)** материалам по ФЗ 123-ФЗ (глава 3, статья 13) при испытаниях по ГОСТ 30244-94.

Инженер

Балашов В.Б.



**НЕЗАВИСИМАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПОЖАРОВЗРЫВБЕЗОПАСНОСТИ
(НИЛ ПВБ) ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»**

Уполномочена на проведение работ по подтверждению соответствия продукции требованиям пожарной безопасности Системы добровольной сертификации.
Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.036/3 действительно до 17.12.2017 г.

8 Дополнительная информация

Результаты, представленные в отчете, распространяются только на испытанные образцы и действительны в течение срока действия сертификата.

Контрольные образцы хранятся в испытательной лаборатории в течение шести лет.

Идентификация материала может проводиться по описанию образцов в отчете, а также по сопоставлению с контрольными образцами и сравнительному испытанию рассматриваемого материала.

Ответственность за достоверность предоставленных на испытания образцов и соответствие их технической документации несет заказчик.

Отчет по испытаниям составлен с учетом руководства по качеству НИЛ ПВБ.

9 Данные испытательного центра

Независимая испытательная лаборатория пожаровзрывобезопасности (НИЛ ПВБ) ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» уполномочена на проведение работ по подтверждению соответствия продукции требованиям пожарной безопасности Системы добровольной сертификации.
Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.036/3 действительно до 17.12.2017.

Адрес:

111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.

Тел: (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18. Факс: (495) 308-92-07.

Место проведения испытаний:

111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт.2.

Тел: (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18. Факс: (495) 308-92-07.



Частичное опубликование и перепечатка настоящего отчета без согласования с НИЛ ПВБ запрещается.

Отчет № 0448/ДС от «25» апреля 2017 г.
Всего листов 8. Лист 7