

Параметры	Международный стандарт	Норма	Ед. изм.	Показатели ALUXE LAMINA
Водопоглощение	ISO 10545-3	$\leq 0,5$	%	0,023
Предел прочности при изгибе	EN 100	≥ 27	МПа	48
Твердость по шкале Мооса	PN-EN 101	-		8
Устойчивость к загрязнению	ISO 10545-14	min 3	класс	5
Устойчивость к бытовой химии	ISO 10545-13	min GB	класс	класс UA
Химическая стойкость к кислотам и щелочам высокой и низкой концентрации	ISO 10545-13	min ULA, UHA	класс	класс ULA, UHA
Морозостойкость	ISO 10545-12			>150цикл.
Истираемость	ISO 10545-7	min 3	класс	3
Стойкость к тепловым перепадам	ISO 10545-9	Непредусмотренное требование		Стойкая
Размерные характеристики	Длина и ширина	$\pm 0,6$	%	-0,5
	Толщина	± 5	%	-0,08
	Прямолинейность сторон	$\pm 0,5$	%	-0,01 +0,01
	Плоскостность	$\pm 0,5$	%	0,1